

EL-350

カートリッジ

●カートリッジ容量は350ccです。



ELノズル

●らせん構造により主剤・硬化剤を確実に混合できます。



ELガン

●トリガーを離すと樹脂の吐出が止まります。
●軽量で扱いやすい手動ガンです。



製品特長

- 安定した固着力:耐アルカリ性に優れ、安定した固着力が得られます。
- 無駄の無い施工方式:カートリッジ式の為、現場の状況に応じて適量を無駄無く注入できます。
- 多様な施工に対応:L形、U形の鉄筋や特殊形状のボルトも施工できます。
- 天井施工でも液ダレしにくい:天井面、壁面などあらゆる方向に施工が可能です。
- 早い硬化時間:20℃で30分で硬化し、素早い施工が可能です。
- 臭いがすくない:ノンスチレンタイプの為、いなや臭いが少なくなっています。
- 経費節減:ボルト等の斜めカットや、挿入時の電動ハンマー等は不要です。

●使用方法



1 キャップをはずして下さい。




2 カートリッジにノズルをしっかり
と締め込んで下さい。



3 ガンのプランジャーを引き出し
て下さい。



4 カートリッジをセットして下さい。



5 トリガーを引いて内容物を吐出
して下さい。

●硬化時間

温度	0℃	5℃	10℃	20℃	30℃
可使時間	45分	30分	15分	6分	3分
硬化時間	180分	90分	60分	30分	15分

*上記硬化時間は、最大強度の8割が発現する時間です。

●梱包仕様

	EL-350
①カートリッジセット	10セット/箱 (1セット) カートリッジ: 1本 ELノズル: 2本
②専用ミキシングノズル	ELノズル: 10本/袋
③専用ガン	ELガン: 1台/箱